



Product naam		Productielocatie	
Peraldo	NPD	Spijk	
Formaat			
Vormmethode		Vormbak	
DF85: 206 x 67 x 85 mm WF85: 206 x 51 x 85 mm		Naargelang de bakserie kunnen deze gemiddelde maten licht afwijken.	
Essentiële eigenschappen - EN1344			
			
Brandreactie	Klasse A1	Klasse	
Uitwending brandgedrag	NPD		
Emissie gevaarlijke stoffen	NL-BSB		
Transversale breukbelasting	NPD	Klasse	
Glij/Slipweerstand USRV	NPD	Klasse	
Warmtegeleidbaarheid	NPD	Tabelwaarde vlg EN 1745, Annex A 90%	
Vorst/dooi weerstand	NPD	Klasse	
Duurzaamheid Glij/slipweerstand	NPD	Klasse	
Overige kenmerken - EN1344 & BRL 2360			
Kwaliteit klasse	NPD	Klasse	
Maattolerantie gemiddelde maat	$\leq 0,4 \sqrt{\text{dimensions}}$		
Maatspreiding	R1	Klasse	
Vrijwillige wateropneming	$\leq 6\% \text{ m/md}$		
Slijtweerstand	NPD	Klasse	
Zuurbestandheid	C	Klasse	
			
Opslag & Verwerking		Verzagen	
<ul style="list-style-type: none"> - Plaats straatbakstenen op een schone ondergrond en dek ze af - Opper uit meerdere straatbaksteenpakketten - Gereed straatwerk niet met zoutzuur reinigen 		Verzagen met electrisch gereedschap kan stof ontwikkelen. Dit stof zal silicium of kwartsdeeltjes bevatten die schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid. Aan iedereen die dergelijk werk uitvoert, wordt aangeraden stofmaskers FFP3 te dragen	