



Produktname		Werk
Liscio 202/100/80 mit Taps ohne Fase ohneAbst.	A4-12G	Kessel
Format		
Form methode		Strangpresse
KF80: 202 x 100 x80 mm		Je nach Serie können die Farbe und durchschnittliche Maße leicht abweichen.
Wesentliche Merkmale - EN1344		
		
Brandverhalten	A1	
Äußeres Brandverhalten	NPD	
Gefährliche Substanzen	NL-BSB	
Querdruckfestigkeit	T4	Klasse
Unplierte Gleit-/Rutschfestigkeit USR	U3	Klasse
Wärmeleitfähigkeit	NPD	
Frostwiderstand	FP100	Klasse
Dauerhaftigkeit Gleit-/Rutschfestigkeit	U2	Klasse
Sonstige Merkmale - EN1344 & BRL 2360		
Pflasterstein Qualität 1	A4-12G	Klasse
Pflasterstein Qualität 1 Tolerances	$\leq 0,4 \sqrt{\text{dimensions}}$	
Pflasterstein Qualität 1 Range	R1	Klasse
Wasseraufnahme	$\leq 5\% \text{ m/md}$	
Abriebwiderstand	A2	Klasse
Säurebeständigkeit	C	Klasse
Sonstige Merkmale - PTV 910		
Standardisierte Qualitätsklassen	NPD	
Wasseraufnahme	W2 ($\leq 5\%, \leq 6\%$)	
		
Speichern und Verarbeitung		Schneiden
<ul style="list-style-type: none"> - Pflasterklinker auf sauberen Untergrund lagern und abdecken - Aus verschiedene Pflasterklinker Palette zugleich verarbeiten - Frisches Mauerwerk nicht mit Salzsäure reinigen 		<p>Beim Schneiden mit elektrischem Werkzeug entsteht Staub. Dieser Staub kann Quarzfeinstaub enthalten, welcher ein Gesundheitsrisiko darstellen kann. Personen, die solche Arbeiten durchführen, wird das Tragen von Staubschutzmasken (FFP3) empfohlen.</p>