



Produktname		Werk
Liscio 204/67/67 mit Taps mit Fase ohne Abst.	A4-12G	Kessel
Format		
Form methode		Strangpresse
DF65: 204 x 67 x67 mm LF60/80: 245 x 60 x80 mm LF80/60: 245 x 80 x60 mm LF80/80: 245 x 80 x80 mm		Je nach Serie können die Farbe und durchschnittliche Maße leicht abweichen.
Wesentliche Merkmale - EN1344		
		
Brandverhalten	A1	
Äußeres Brandverhalten	NPD	
Gefährliche Substanzen	NL-BSB	
Querdruckfestigkeit	T4	Klasse
Unplierte Gleit-/Rutschfestigkeit USR	U3	Klasse
Wärmeleitfähigkeit	NPD	
Frostwiderstand	FP100	Klasse
Dauerhaftigkeit Gleit-/Rutschfestigkeit	U2	Klasse
Sonstige Merkmale - EN1344 & BRL 2360		
Pflasterstein Qualität 1	A4-12G	Klasse
Pflasterstein Qualität 1 Tolerances	$\leq 0,4 \sqrt{\text{dimensions}}$	
Pflasterstein Qualität 1 Range	R1	Klasse
Wasseraufnahme	$\leq 5\% \text{ m/md}$	
Abriebwiderstand	A2	Klasse
Säurebeständigkeit	C	Klasse
Sonstige Merkmale - PTV 910		
Standardisierte Qualitätsklassen	NPD	
Wasseraufnahme	W2 ($\leq 5\%, \leq 6\%$)	
		
Speichern und Verarbeitung		Schneiden
<ul style="list-style-type: none"> - Pflasterklinker auf sauberen Untergrund lagern und abdecken - Aus verschiedene Pflasterklinker Palette zugleich verarbeiten - Frisches Mauerwerk nicht mit Salzsäure reinigen 		Beim Schneiden mit elektrischem Werkzeug entsteht Staub. Dieser Staub kann Quarzfeinstaub enthalten, welcher ein Gesundheitsrisiko darstellen kann. Personen, die solche Arbeiten durchführen, wird das Tragen von Staubschutzmasken (FFP3) empfohlen.